



EUROVENT BITUMI 450

Eurovent[®]
TECHNICKÝ LIST

Eurovent **BITUMI**

Vodotesná, trojvrstvová bitúmenová strešná membrána, pre predkrytie šikmých striech s plným debnením. Má veľmi vysokú odolnosť proti roztrhnutiu a najvyšší parameter vodotesnosti spomedzi všetkých strešných membrán. Je ideálna pod bitúmenové strešné krytiny, drevené a bridlicové šindle. Dostupná vo verzii s dvoma samolepiacimi páskami - SK2.



PARAMETER	JEDNOTKA	HODNOTA
Paropriepustnosť	[g/m ² /24h]	cca 0,5
Reakcia na oheň		E
Tepelná odolnosť	[°C]	-40 až +100
Sd koeficient	[m]	cca 50
Odolnosť voči UV žiareniu	[mesiac]	4*
Čas expozície na UV	[týždeň]	4
Plošná hmotnosť	[g/m ² (±5%)]	cca 450
Vodotesnosť		W 1
Pevnosť v ťahu (MD)	[N/50 mm]	≥360
Pevnosť v ťahu (CD)	[N/50 mm]	≥230
Odolnosť voči roztrhnutiu (MD)	[N]	≥110
Odolnosť voči roztrhnutiu (CD)	[N]	≥100
Farba		modrá / svetlo modrá
Veľkosť rolky	[m x bm]	1 x 30 = 30 m ²
Paleta	[rolka]	30

Výhody:

- Odolná voči UV žiareniu
- Odolná proti roztrhnutiu
- Vhodná aj na plné debnenie
- Vodeodolná

* Odolnosť voči UV žiareniu až do 4 mesiacov podľa laboratórnej simulácie umelého starnutia vzhľadom na priemerné ročné slnečné podmienky pre stredoeurópske podnebie.



EUROVENT BITUMI 450



Eurovent BITUMI

Použitie:

Používa sa ako predkrytie na šikmé odvetrané strechy s plným debnením. Ideálne pod strešné bitúmenové krytiny, bitúmenové, bridlicové a drevené šindle. Membrána sa nesmie použiť priamo na tepelnú izoláciu, medzera musí byť zachovaná. Montáž finálnej strešnej krytiny je možná priamo na membránu, bez použitia lát a kontralát.



Montážne odporúčania / záruka:

Montáž strešnej krytiny je potrebné vykonať do 4 týždňov od montáže strešnej membrány. Do 12 týždňov od montáže je potrebná inštalácia tepelnej izolácie alebo zatemnenia podkrovia. Na produkt sa vzťahuje záruka za predpokladu dodržiavania pokynov uvedených v technickom liste. Výrobca si vyhradzuje právo odmietnuť uznanie reklamácie v prípade nesplnenia uvedených pokynov.

Skladovanie / preprava:

Produkt treba skladovať v suchých priestoroch, chránených pred vlhkosťou a UV žiarením, v neporušených a uzavretých originálnych obaloch. Roly treba prepravovať krytými dopravnými prostriedkami. Mali by byť pripravené na prepravu tak, aby boli chránené pred poškodením a zničením. Počas prepravy treba dodržiavať predpisy pre bezpečnú prepravu. Produkt treba chrániť pred účinkami chemických látok, najmä látok na báze rozpúšťadiel, pretože môžu znížiť technické parametre membrány alebo ju trvale poškodiť.

System SK2:

Membrána môže byť na objednávku vyrobená s použitím systému SK2, založeného na dvoch samolepiacich páskach. Tento systém umožňuje dosiahnuť trvalé spojenie za akýchkoľvek atmosférických podmienok: pri vysokej vlhkosti vzduchu, veternom počasí, počas dažďa, pri nízkych teplotách v prípade silno zašpinenej plochy membrány a podobne. Spájanie membrán aplikujeme vo vzdialenosti minimálne 10 cm od okraja.



Uvedené informácie, odporúčania a usmernenia boli poskytnuté na základe našich najlepších znalostí, výskumov, skúseností a v dobrej viere. Nezodpovedáme za následky nesprávneho alebo chybného použitia našich výrobkov. Každý používateľ tohto materiálu si musí osobne zaistiť všetky možné prostriedky vrátane testovania konečného produktu v príslušných podmienkach, či sú dodané materiály vhodné na dosiahnutie jeho zamýšľaných cieľov.

Dátum aktualizácie 03/2022